Dieses Instrument nimmt den Magnetismus Dickenmessung Methoden. Sie kann die Stärke der Maßnahme *Deckschicht von Nichtmagnetismus* (Wie Aluminium, Chrom, Kupfer, Emaille, Gummi-und Ölfarbe), die auf dem abgedeckt sind *Magnetismus Metallsubstraten* (Wie Stahl, Eisen, Legierung und Magnetismus starren Stahl) Es hat viele Eigenschaften, wie wenig Fehler der Messung, ausgezeichnete Leistung, gute Stabilität und einfache Bedienung. Es ist so eine notwendige Maßnahme Instrument zur Steuerung und Gewährleistung der Produktqualität, dass es weit bis zur Fertigung, Metallverarbeitung, chemische Industrie und Waren Testfeld aufgebracht.

Technische Daten

Testverfahren: Der Magnetismus
Messbereich: 0 ~ 1000um
Messen: ± (3% H ± 1,5)
Anzeigegenauigkeit: 0 ~ 99.9um: 0.1um / Über 100 um: 1um
Statistik-Funktion (Einzelmaßnahme): Durchschnittswert, Maximalwert, Minimalwert, messen Zeiten
Mindest Substrat: 10 * 10 mm
Mindest Krümmung: Protruding5mm, concave25mm
Die meisten dünnste Substrat: 0,5 mm
Umwelt: 0 ℃ ~ 40 ℃
Relative Feuchte: ≤ 85%
Leistung: DC9V × 1