

Το μέσο αυτό υιοθετεί το μαγνητισμό και backset μεθόδους μέτρησης πάχους. Μπορεί να μετρήσει το πάχος του στρώματος καλύψεως των μη μαγνητισμού (όπως αργίλιο, χρώμιο, χαλκό, σμάλτο, καουτσούκ και λάδι), οι οποίες καλύπτονται στις μαγνητισμό μεταλλικά υποστρώματα (όπως ο χάλυβας, σίδηρος, κράμα και άκαμπτο μαγνητισμό χάλυβα) και το πάχος της στρώσης της ηλεκτρικής ενέργειας μη μετάδοσης (όπως το σμάλτο, καουτσούκ, χρώματα πετρελαίου και πλαστικό) που καλύπτονται επί των μεταλλικών υποστρωμάτων μη-μαγνητισμό (όπως ο χαλκός, το αλουμίνιο, ψευδάργυρος και κασσίτερος). Έχει πολλά χαρακτηριστικά, όπως μικρό σφάλμα μέτρησης, εξαιρετική απόδοση, καλή σταθερότητα και εύκολη λειτουργία. Πρόκειται για ένα τέτοιο μέτρο αναγκαίο μέσο για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων που εφαρμόζεται ευρέως για την κατασκευή, τη βιομηχανία επεξεργασίας μετάλλων, χημικής βιομηχανίας και εμπορευμάτων πεδίο δοκιμών.

Προδιαγραφές

Μέθοδος δοκιμής: Ο μαγνητισμός και backset μέτρησης

Μετρήστε σειρά: 0 ~ 1000um

Μετρήστε την ακρίβεια: $\pm (3\% X \pm 1.5)$

Εμφάνιση ακριβείας: 0 ~ 99.9um: 0.1um / Over 100 μm: 1um

Στατιστικός λειτουργία (μονό μέτρο): Μέση τιμή, μέγιστη τιμή, ελάχιστη τιμή, τους χρόνους μέτρο

Ελάχιστη υπόστρωμα: 10 * 10 χιλιοστά

Ελάχιστη καμπυλότητα: Protruding5mm, concave25mm

Πιο λεπτό υπόστρωμα: 0,5 χιλιοστά

Περιβάλλον Θερμοκρασία: 0 °C ~ 40 °C

Σχετική υγρασία: $\leq 85\%$

Ισχύς: DC9V × 1